
ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ ALTERNATIVE **РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ**

- Равномерная поверхность, дефекты не должны быть заметны на расстоянии 0,7м.

В связи с промышленной технологией производства невозможно обеспечить абсолютно безупречное качество поверхности, поэтому малозначительные дефекты и неоднородность допустимы. Дефектами поверхности считаются только такие дефекты, размер которых превышает 1 мм², и которые при внешней оценке поверхности видны с расстояния 0,7 м и под углом зрения приблизительно 90 или 45 градусов.

Допустимый размер дефектов определяется по соотношению 2мм² на каждый 1м² поверхности и пропорционален размеру оцениваемой поверхности.

Общее допустимое количество дефектов может быть сконцентрировано в одном месте или распределено по всей поверхности.

При этом учитываются следующие предельные условия:

- Установленное положение - вертикальное
- Расстояние от поверхности при наблюдении - 0,7м
- Угол осмотра 90 или 45 градусов (справа или слева, не снизу или сверху) к поверхности
- Освещенность - 1000-2000лк
- Тип света (дневное освещение, цветовая температура) D65:6500K
- Период наблюдения - максимум 20 секунд.

Невидимые при применении этого метода контроля дефекты поверхности не являются основанием для рекламаций.

ДЕФЕКТЫ

Наименование дефекта	Лицевая сторона 1 сорта	
	для плит 1220x2440	для плит 910x2440
Глубокие царапины на защитной пленке с повреждением ЛК материала	НЕ ДОПУСКАЮТСЯ	НЕ ДОПУСКАЮТСЯ
Царапины, риски		
Дефекты нанесения лака в виде отслоения (отсутствия адгезии)		
Дефекты нанесения лака в виде полосы		
Дефект точечный в виде точки, пятна, вмятины (кратера), пузырька, непрокраса, мусора	Допускается в количестве 3 штук диаметром ≤ 2 мм на 1 лист ИЛИ Допускается в количестве 1 штуки диаметром ≤ 6 мм на 1 лист	Допускается в количестве 2 штук диаметром ≤ 2 мм на 1 лист
Любые дефекты по периметру плиты	Допускается по периметру на расстоянии ≤ 10 мм от края	Допускается по периметру на расстоянии ≤ 10 мм от края