

UV-ЛАК

Рекомендации по хранению

- сухое отапливаемое помещение (аналогично ДСП и ЛДСП) без резких перепадов температуры и влажности.
- желательно защитить пачки стрейч-пленкой

Рекомендации по обработке

- перед использованием, материал должен отстояться и принять комнатную температуру (около 24 часов)
- листы пилить не снимая защитной пленки лицевой стороной вверх
- пила должна быть с наибольшим кол-вом зубьев (60-120) и с положительным углом атаки
- скорость вращения пилы не менее 5000 оборотов в минуту
- скорость подачи заготовки не более 10 метров в минуту
- по периметру листа необходимо срезать от 5 до 10мм
- при пилении допускаются сколы лака на торце на глубину не более 0,5мм, которые убираются фрезерной группой кромочного станка.